

APPLICATION INSTRUCTIONS



new Plus Premium SUBLISTOP

Special material for use on most polyester textiles. **PVC Free!**



- ✓ Completely block out sublimation
- ✓ Low tack backing - ideal for detail
- ✓ Easy to weed
- ✓ Can be multi-layered
- ✓ Mit Sublimationsstopper
- ✓ Leicht rückklebende Trägerfolie - ideal für Details
- ✓ Einfach zu entgittern
- ✓ Für mehrfarbige Andrucke geeignet
- ✓ Bloque complètement la sublimation
- ✓ Faible adhésion du porteur - idéal pour les détails
- ✓ Facile à écheniller
- ✓ Superposition de plusieurs couleurs possible


How to cut Schneideeinstellungen - Paramètres de découpe



Feed your material into the cutter with the mylar carrier facing down.
Legen Sie Ihr Material mit der Trägerseite nach unten in den Plotter ein.
Insérer votre média dans la machine d'impression numérique de manière à ce qu'il soit face à vous et coupez votre dessin en miroir!



Always do a test cut to check blade, pressure, its sharpness and speed.
Vor dem Plotten immer erst durch einen Testschnitt die Schneideeinstellungen, sowie das Messer und die Geschwindigkeit an Ihrem Plotter kontrollieren.
Vérifiez avant la découpe l'installation de votre couteau, spécialement l'offset et la pression.



Remember to cut your image in reverse! Mirror image.
Denken Sie daran, Ihr Motiv zu spiegeln, bevor Sie es zum Plotter schicken!
Coupez votre motif en miroir!



Weed always excess material, leaving only the design on the mylar carrier.
Entfernen Sie das überschüssige Material, so dass nur das Motiv auf Ihrem Träger verbleibt.
Echenillez l'excédent de média.

Application Instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



Pre press your garment between 3-5 seconds at 140°C to remove any creases or moisture.
Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 140°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.
Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 140°C pour enlever tous plis éventuels ou humidité.



Lay image down mylar side up and cover with release paper or your teflon sheet.
Platzieren Sie Ihr Motiv mit der Trägerfolie nach oben auf Ihrem Textil & decken Sie den Druck mit einem Abdeckbogen (Grip / Teflon) ab.
Appliquez l'image sur le textile mylar en haut et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.



Apply for 8 seconds at 140°C at medium pressure. Peel hot.
Drucken Sie Ihr Motiv 8 Sek. bei 140°C mit mittlerem Druck an. Träger heiß abziehen.
Pressez 8 secondes à 140°C avec une pression moyenne. Pelage à chaud.

- 140°C 8 sec
- 40°
- easy weed
- HOT PEEL
- Cotton
- Polyester
- Poly-Cotton blends
- Nylon & Nylon blends



STAHLS' a GroupeSTAHL company



THE HEAT PRINTING SPECIALIST

United Kingdom

Target Transfers Ltd, U.K.
info@TargetTransfers.com
www.TargetTransfers.com
+44(0)1376 326351

Europe

STAHLS' Europe GmbH
info@Stahls.de
www.Stahls.eu
+49 (0)6831 97330

Rest of world

Stahls International, U.S.A.
info@StahlsInternational.com
www.StahlsInternational.com
001 586.772.5551

