

# SportsFilm **CAD CUT**™

Smooth and matte polyurethane material that provides optimal opacity. **PVC Free!**

- ✓ Thin, slightly sticky material
  - ✓ Can be multi layered
  - ✓ Easy to cut and weed
  - ✓ Matt finish
- ✓ Dünnes Material mit leicht rückklebender Trägerfolie
  - ✓ Für mehrfarbige Andrucke geeignet
  - ✓ Einfaches Schneiden und Entgittern
  - ✓ Matte Oberfläche
- ✓ Matériau à la mode
  - ✓ Idéal pour une superposition des plusieurs couleurs
  - ✓ Facile à couper et écheniller
  - ✓ Finition matte


## How to cut *Schneideeinstellungen - Paramètres de découpe*



**STEP 1**  
Feed your material into the cutter with the mylar carrier facing down.  
Legen Sie Ihr Material mit der Trägerseite nach unten in den Plotter ein.  
Insérer votre média dans la machine d'impression numérique de manière à ce qu'il soit face à vous et coupez votre dessin en miroir!



**STEP 2**  
Always do a test cut to check blade, pressure, its sharpness and speed.  
Vor dem Plotten immer erst durch einen Testschnitt die Schneideeinstellungen, sowie das Messer und die Geschwindigkeit an Ihrem Plotter kontrollieren.  
Vérifiez avant la découpe l'installation de votre couteau, spécialement l'offset et la pression.



**STEP 3**  
Remember to cut your image in reverse! Mirror image.  
Denken Sie daran, Ihr Motiv zu spiegeln, bevor Sie es zum Plotter schicken!  
Coupez votre motif en miroir!



**STEP 4**  
Weed always excess material, leaving only the Premium design on the mylar carrier.  
Entfernen Sie das überschüssige Material, so dass nur das Premium-design auf Ihrem Träger verbleibt.  
Echenillez l'excédent de média.

## Application Instructions *Andruckanleitung - Notice d'impression*



**STEP 1**  
Pre press your garment between 3-5 seconds at 160°C to remove any creases or moisture.  
Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 160°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.  
Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 160°C pour enlever tous plis éventuels ou humidité.



**STEP 2**  
Lay image down mylar side up and cover with release paper or your teflon sheet.  
Platzieren Sie Ihr Motiv mit der Trägerfolie nach oben auf Ihrem Textil & decken Sie den Druck mit einem Abdeckbogen (Grip / Teflon) ab.  
Appliquez l'image sur le textile mylar en haut et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.



**STEP 3**  
Apply for 10-15 seconds at 160°C at medium pressure. Peel cold.  
Drucken Sie Ihr Motiv 10-15 Sek. bei 160°C mit mittlerem Druck an. Träger kalt abziehen.  
Pressez 10-15 secondes à 160°C avec une pression moyenne. Pelage à froid.

- 160°C 15 sec
- Cotton
- Polyester
- Poly-Cotton blends
- Nylon & Nylon blends



**STAHL'S**  
a GroupeSTAHL company



### United Kingdom

Target Transfers Ltd, U.K.  
info@TargetTransfers.com  
www.TargetTransfers.com  
+44(0)1376 326351

### Europe

STAHL'S Europe GmbH  
info@Stahls.de  
www.Stahls.eu  
+49 (0)6831 97330

### Rest of world

Stahls International, U.S.A.  
info@StahlsInternational.com  
www.StahlsInternational.com  
001 586.772.5551

**STAHL'S**  
a GroupeSTAHL company